

Bona Traffic Natural

Fisa tehnica de lucru

Lemnul natural are ceva special si aparte. Bona Traffic Natural sigileaza si protejeaza parchetul iar in acelasi timp pastreaza aspectul si senzatia tactila de naturalete. Spre deosebire de lacurile conventionale, suprafata lemnului confera o senzatie tactila de lemn proaspat slefuit. Pentru a obtine cel mai bun aspect natural, aplicati intai un strat de grund Bona White. Bona Traffic Natural are la baza formula lacului Bona Traffic a carui formula este garantul dumneavoastra pentru un rezultat spectaculos si durabil.

- Pastreaza aspectul si textura lemnului natur
- Protectie superioara pentru spatii comerciale si publice
- Sigur si usor de aplicat
- Nu ingalbeneste
- Certificat Greenguard pentru emisii reduse in spatii inchise



Finisaje



Date tehnice

Tip de finisaj:	Lac 100% poliuretanic, bicomponent, pe baza de apa
Corp solid:	Aprox. 33%
VOC:	Max.100 g/litru (incl. intaritor)
Luciu (la 60°):	6-8%
Mixare:	1 parte Intaritor la 10 parti Bona Traffic HD Natural
Dilutie:	Nu se dilueaza
Durata de viata:	4 ore la 20°C (mai scurt daca este cald)
Timp de uscare:	- Gata pentru slefuire / reaplicare: 3-4 ore* - Utilizare usoara: 24 de ore* -Maturizare completa: 7 zile* <i>*conditii climatice normale, 20 °C/60% R.H.</i>
Unelte de aplicare:	Rola Bona
Rata de consum:	8 – 10 m ² / litru (120 – 100 g/m ²) per strat
Siguranta:	Lac: neclasificat Intaritor: Clasificat (vezi Fisa de Siguranta)
Curatare unelte:	Stergeti uneltele de materialul rezidual si apoi spalati cu apa curata. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului.
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalare:	3 x 4,95L (36 baxuri per palet)
Certificari:	Greenguard DIBT; produs de constructii sigur EN 13501-1; reactie la foc EN 71-3: aplicare pe jucariile copiilor

Bona[®]

Bona Traffic Natural

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



Pregatire

Înainte de aplicare, suprafața trebuie tratată cu un grund pe baza de apă Bona. Asigurați-vă că suprafața este aclimatizată, slefuită bine, uscată și necontaminată cu praf, ulei, ceară sau alți agenți de contaminare. Aplicați întâi un grund Bona pe baza de apă sau Ulei Bona Craft Oil 2K dacă doriți să schimbați culoarea lemnului.

Înainte de utilizare așteptați ca lacul și întăritorul să ajungă la aceeași temperatură ambientală, inserați filtrul și agitați foarte bine recipientul. Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este 13°C.**

Pregătirea suprafețelor anterior lacuite

Bona Traffic Natural are în general o foarte bună aderență pe suprafețele prefinisate din fabrică și a celor deja lacuite, dar suprafața trebuie cu atenție să fie spălată și ușor slefuită înainte de relacuire. Citiți instrucțiunile separate privind relacuirea.

Scheme de aplicare

Peste lemnul crud:

- 1 x Grund Bona sau ulei Bona Craft Oil 2K
- 1- 2 x Bona Traffic Natural

Suprafețe lacuite anterior:

- Curățare & slefuire medie
- 2-3 x Bona Traffic Natural

Observație: Nu este recomandată aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund /lac) într-o singură zi, datorită riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeală. Asigurați o bună ventilație în timpul uscării. Condițiile de uscare inadecvate pot conduce la o peliculă slabă și cu aderență precară.

Aplicare

1. Agitați recipientul de Traffic Natural și adăugați conținutul unei sticlute de Întăritor Traffic; Îmediat agitați amestecul timp de 1 minut și apoi introduceți filtrul. Dacă mixați cantități mai mici de lac folosiți un alt recipient pentru amestec. Unui litru de lac îi corespunde 1 parte de întăritor. 2 L de lac se vor mixa cu 2 părți întăritor s.a.m.d.p. Amestecul de lac și întăritor trebuie folosit imediat sau în maximum 4 ore.
2. Aplicați lacul utilizând o Rola Bona. Rolați cu o mișcare netedă și continuați perpendicular pe fibra și apoi în lungimea fibrei, evitând acumulările de produs. Pentru evitarea urmelor de suprapunere, întotdeauna pastrați "ude" marginile secțiunilor finisate. Înainte de aplicarea următorului strat de lac, lăsați să se usuce foarte bine. Luați în calcul o prelungire a timpului de uscare cu fiecare strat de lac nou aplicat.
3. Dacă este necesar, efectuați o slefuire ușoară cu plasa sau Sistem Bona Scrad (pad maro și aripioare) granulație 150 înaintea aplicării ultimului strat de lac.
Nota: Dacă au trecut mai mult de 24 ore de la aplicarea stratului anterior de lac, atunci slefuirea intermediară este necesară întotdeauna.

Suprafața poate prelua traficul ușor după aprox. 8 ore de la ultima aplicare. Lăsați suprafața să se maturizeze 1 săptămână înainte de a o acoperi cu covoare. În acest timp evitați plasarea obiectelor grele și curățarea cu mop umed.

Bona[®]

Bona Traffic Natural

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



Intretinere

Curatati pardoseala utilizand Bona Cleaner sau Bona Wood Floor Cleaner si laveta din microfibre. Pentru spatiile publice s-ar putea sa fie necesara introducerea unui program de curatare mecanizat. Suprafetele uzate se pot reimprospata prin aplicarea unui nou strat de lac Bona Traffic Natural dupa spalarea si slefuirea medie a podelei. Vedeti instructiunile separate privind procesul de relacuire.

Informatii suplimentare despre curatare si intretinere sunt disponibile la www.bona.com/floorcare

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt pregatite pe cea mai buna experienta curenta a noastra si nu poate genera reclamatii. Utilizatorul este responsabil sa stabileasca daca produsul si recomandarile noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn si a situatiei existente. Bona garanteaza doar produsul livrat. Aplicarea profesionala si succesul finisarii nu este sub controlul nostru. Daca aveti dubii, efectuati un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga informatiile din fisa, eticheta produsului si fisa de siguranta, inainte de folosirea produsului.