

# Bona Amber

## Fisa tehnica de lucru



Finisaje

**Bona Amber** este un grund pe baza de apa ce confera parchetului o colorare bogata, chihlimbar, similara celei produse de lacurile pe solvent dura fara riscurile acestora. Are excelente proprietati de slefuire si se preteaza foarte bine pe pardoseli cu incalzire sau pe parchet in stort si dusumele. Este foarte adevarat pentru stejar si esente de culaore inchisa, inclusiv cele tropicale.

- Colorare bogata, profunda de chihlimbar
- Se slefuieste usor si bine
- Prima alegere pentru pardoseli cu incalzire
- Reduce riscul de "lipire-marginala"
- Certificat Greenguard pentru emisii reduse in spatii inchise



PRODUCT CERTIFIED FOR  
LOW CHEMICAL EMISSIONS  
ULCOM/GG  
UL2818, UL2820



### Date tehnice

Tip de finisaj:	Grund pe baza de apa, poliuretanic, monocomponent, colorat
Corp solid:	Aprox. 32%
VOC:	Max. 95g/litru
Dilutie:	Daca este necesar, adaugati Bona Retarder (4%) pentru prelungirea timpului de uscare in sezonul cald.
Timp de uscare:	1-2 ore @20°C / 60% umiditate relativa a aerului.
Unelte de aplicare:	Rola Bona
Rata de consum:	8 – 10 m <sup>2</sup> / litru (120 – 100 g/m <sup>2</sup> ) per strat
Siguranta:	Neclasificat
Curatare unelte:	Stergeti uneltele de materialul rezidual si apoi spalati cu apa curata. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului.
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalare:	3 x 5L (44 baxuri per palet)
Certificat:	Greenguard DIBT; produs de constructii sigur

### Pregatire

Asigurati-vă ca suprafata este aclimatizata mediului. Suprafata care urmează să fie tratată, trebuie să fie slefuită până la lemnul curat, uscată și necontaminată cu praf, ulei, ceară sau alti agenți de contaminare. Este recomandat ca slefuirea finală să fie executată cu o placă Bona Quattro sau Multidisc.

Inainte de utilizare asteptați ca grundul să ajungă la aceeași temperatură ambientală. Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativa aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minima de utilizare este 13°C.**

### Scheme de aplicare

#### Peste lemnul crud, rezidențial:

- 1 x Bona Intense
- Slefuire intermediara gr.150
- 1 x Bona Amber
- 1-2 x lac Bona pe baza de apa

#### Peste lemn crud, comercial:

- 1 x Bona Amber
- Slefuire intermediara gr.150
- 1 x Bona Amber
- 2 x lac Bona pe baza de apa

**Bona®**

# Bona Amber

## Fisa tehnica de lucru



Finisaje

**Nota:** Nu este recomandata aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund /lac) intr-o singura zi, datorita riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeala.

### Aplicare

1. Folositi o Rola Bona si aplicati grundul in mod uniform, evitand acumularile de produs. Aveti grija sa asigurati o saturare unifroma a lemnului pentru a evita diferente de culoare. Intotdeauna mentineti "marginile ude" pentru evitarea urmelor de suprapunere.
2. Dupa ce se ususca, efectuati o slefuire intermediara folosind Bona scrad (pad maro si aripiroare abrazive) sau o plasa de granulatie 150 sau mai fina.
3. Stergeti bine preful de pe suprafata, aplicati un nou strat de Bona Amber si lasati sa se usuce.
4. Aplicati 1-2 straturi de lac Bona, pe baza de apa, in fuctie de cerintele rezistentei la uzura.

### Intretinere

Bona Amber nu se va folosi niciodata ca strat final de tratare a parchetului.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt prezentate pe calea mai buna experienta curenta a noastră și nu pot genera reclamă. Utilizatorul este responsabil să stabilească dacă produsul și recomandările noastre se potrivesc scopului său, tipului de lemn și a situației existente. Bona garantează doar produsul livrat. Aplicarea profesională și succesul finisării nu este sub controlul nostru. Dacă aveți dubii, efectuați un test. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă informațiile din fisa, eticheta produsului și fisa de siguranță, înainte de folosirea produsului.

**Bona®**